

Alsicolor Acryl Mat

Peinture mate en phase aqueuse pour travaux courants.
Intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Bon pouvoir opacifiant - Temps d'ouverture optimal - Séche rapidement
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	15 L
Teintes	Peut être teinté. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	< 2 sous 85° / Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: 1,58 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
---------------------	---

Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Alsiprim Acryl.</p> <p>Plaques de plâtre cartonées : Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Alsiprim Acryl.</p> <p>Support atteint de moisissures : Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossa-ge humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Alsiprim Acryl.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche d'Alsiprim Acryl.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Si besoin, application d'une couche d'Alsiprim Acryl.</p> <p>Toile de verre : Application d'une couche d'Alsiprim Acryl sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p>
Système de couches	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 8 à 9 m ² /L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi Séchage/Temps de séchage	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 4 heures Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse, rouleau microfibre 10mm, rouleau polyamide texturé 14mm ou projection airless.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler, les émanations. Ne pas verser dans les canalisations ou sur la terre. Utiliser dans des zones bien ventilées. Contient de la methylchloroisotiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes de déchets adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@daw.fr
Voir aussi notre site:
www.alsecco.fr