

# Alsicolor All+ Mat



Peinture acrylique mat velouté universelle dotée d'un promoteur d'adhérence.

Accrochage sans fixateur sur la plupart des supports. Intérieur et extérieur, D2 (E3 V2 W1 A0) .

## Description de produit

Description	Peinture acrylique mat velouté universelle dotée d'un promoteur d'adhérence. Accrochage sans fixateur.
Domaine d'utilisation	Intérieur et Extérieur
Fonction	Peinture multifonctions pour l'intérieur et l'extérieur à très faible taux de COV, adhérence exceptionnelle sur de nombreux supports.  A l'extérieur : revêtement résistant aux intempéries et aux pollutions, pour supports lisses ou faiblement structurés, tels que béton, enduits minéraux, briques, plaques en fibres-ciment sans amiante, ancienne peinture en bon état, supports galvanisés, PVC rigide et bois.  A l'intérieur : peinture très résistante à l'abrasion, n'altère pas la structure du support.  Recommandée pour l'application sur toile de verre et les bacs acier. Idéal pour des locaux de faible éclairage tel que cages d'escaliers, couloirs, locaux industriels ou parkings : Alsicolor All+ apporte une réflexion lumineuse de 20% supérieure aux autres peintures.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Excellent accrochage sans fixateur</li> <li>■ Excellent pouvoir opacifiant</li> <li>■ Bonne résistance aux intempéries</li> <li>■ Non jaunissant</li> <li>■ Résistant aux alcalins</li> <li>■ Bonne perméabilité à la vapeur d'eau : classe V2 selon EN 1062</li> <li>■ Très faible perméabilité à l'eau liquide : classe W3 selon EN 1062</li> <li>■ Protection du béton : faible perméabilité au CO<sub>2</sub> (sD – CO<sub>2</sub> &gt; 50 m)</li> <li>■ CaparolCleanConcept: contient des pigments photo-catalytiques : la façade est autonettoyante</li> </ul>
Liant	Dispersion acrylique contenant un promoteur d'adhérence.
Conditionnement	1,25 L - 2,5 L – 5 L – 15 L
Teintes	Peut être teinté avec le système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.
Degré de brillance / Aspect	Env. 8 à 60° / Velouté
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

## Données techniques

■ Densité:	Env. 1,4
■ Classement selon EN 1062-1:	E <sub>3</sub> V <sub>2</sub> W <sub>3</sub> A <sub>0</sub>
■ Classification AFNOR:	Famille I, classe 7b2 (norme BF T 36-005).
■ Performance selon NF EN 13-300:	Résistance à l'abrasion humide : classe 1 Pouvoir opacifiant : classe 2
■ Extrait-sec pondéral:	61%

## Application

## Supports appropriés

Supports minéraux, bois, métal, PVC dur ou autres supports courants du bâtiment.

## Préparation du support

Les supports doivent être secs, sains et préalablement préparés selon les recommandations du DTU en vigueur.

**Enduits :**

Laisser sécher les enduits neufs pendant un minimum de 4 semaines. Pour obtenir une finition parfaite il peut être nécessaire d'appliquer une couche de Alsiprim pigmenté pour réguler l'absorption des fonds.

**Béton :**

Enlever la laitance mécaniquement ou par un nettoyage haute pression. Pour obtenir une finition parfaite il peut être nécessaire d'appliquer une couche de Alsiprim pigmenté pour réguler l'absorption des fonds.

**Panneau en fibres-ciment sans amiante :**

Non peint : Sur panneaux abîmés de forte absorption, appliquer une couche de Alsiprim Mineral, diluée à 20% de Diluant 499.

Sur panneaux fixés sur une structure métallique, appliquer l'Alsicolor All+ aussi sur les bords et sur le verso des panneaux.

Sur les panneaux neufs de forte alcalinité, il est recommandé d'appliquer une couche de primaire adapté pour éviter les remontées de sels.

**Bois :**

Sur bois neuf, éliminer les remontées de résine. Nettoyer le bois exotique avec un diluant cellulosique. Le taux d'humidité ne doit pas excéder 12% pour les feuillus et 15% pour les résineux.

A l'extérieur, l'application d'une couche de fixateur solvanté aux principes actifs est recommandée pour protéger le bois contre les champignons et le bleuissement.

Sur bois déjà recouvert en bon état, nettoyage général avant l'application d'Alsicolor All+.

**Surface galvanisée (Zinc) :**

Nettoyage à l'ammoniaque dilué.

**PVC dur :**

Nettoyer et poncer.

**Coil-coating (bardage en métal) :**

Nettoyage à l'ammoniaque dilué.

Note : les revêtements siliconés ne sont pas recouvrables. Afin de vérifier la nature du support, il est nécessaire de faire un test d'accrochage avant les travaux.

Dans le cas où le test serait défavorable, une couche de Capacryl Aqua Uniprimer sera nécessaire avant l'application de l'Alsicolor All+.

**Supports tâchés à l'intérieur :**

Sur supports avec tâches de suie, nicotine ou eau, appliquer préalablement une couche d'Isogrund Ultra.

Appliquer sur le support préparé deux couches d'Alsicolor All+, dilué en fonction de l'absorption du support avec max. 5% d'eau.

En fonction de la teinte (p.ex. jaune et orange vif), il est nécessaire d'appliquer une fausse teinte en sous-couche et deux à trois couches de finition.

## Méthode d'application

En intérieur, sur support lisse : env. 100-125 ml/m<sup>2</sup>, soit 8-10 m<sup>2</sup>/L par couche.

En extérieur : env. 160-220 ml/m<sup>2</sup>, soit 5-6 m<sup>2</sup>/L

Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

## Consommation / Rendement

En extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%. En intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%

Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : Sec et recouvrable après 4 – 6 heures; résistant à la pluie après 24 heures; sec à coeur : après 3 jours. Remarque: une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Outils	A la brosse ou rouleau : - En intérieur : microfibre 10 mm ou polyamide texturé 13 ou 14 mm. - En extérieur : polyamide méché 18mm. Projection à l'airless: Angle de projection:50°, Buse: 0.018 - 0.026"; pression 150 - 180 bars
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.
Remarque	Il est déconseillé d'appliquer Amphibolin sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le travail sur des grandes surfaces doit être organisé pour éviter les reprises. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroithiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max 5 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 <b>E-mail: <a href="mailto:info@daw.fr">info@daw.fr</a></b> <b>Voir aussi notre site: <a href="http://www.alsecco.fr">www.alsecco.fr</a></b>

### Fiche technique Alsicolor All+ · Edition: février 2016

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.