

Alsicolor Top Mat

Peinture mate pour plafonds. Sans reprises. Pour travaux soignés, idéale pour chantiers HQE.



Description de produit

Domaine d'utilisation	Alsicolor Top Mat est une peinture intérieure sans solvant, mat profond, avec des propriétés exceptionnelles. Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Recommandé pour les chantiers HQE. - Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur. - Facile d'application, haute perméabilité à la vapeur d'eau. - Lessivable.
Liant	Combinaison de résine synthétique.
Conditionnement	15L
Teintes	Blanc.
Degré de brillance / Aspect	< 2 à 85° / Très mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1,37 ■ Classification AFNOR: Famille I, Classe 7b2/10C (norme NF T 36-005) ■ Performance selon NF EN 13-300: Pouvoir opacifiant : Classe 1 ■ Extrait-sec pondéral: Env. 60%

Application

Supports appropriés	Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints... Nous recommandons d'être particulièrement vigilant avec les plaques de plâtre quand leur provenance est inconnue.
Préparation du support	Les supports doivent être sains, propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une sous-couche adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ». Enduit de plâtre et enduits projetés : Application d'une couche d'Alsiprim Premium. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépeussier et appliquer une couche d'imprégnation adaptée. Carreaux de plâtre : Imprégner les surfaces lisses et étanches avec Alsiprim Premium. Sur surfaces absorbantes, appliquer une couche de fond avec Alsiprim Premium. Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités, épousseter et appliquer une couche d'impression avec Alsiprim Premium. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'impression isolant les taches. Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépouiller par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une couche de fond de Alsiprim Premium. Peintures mal adhérentes : Eliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses: application d'une couche de fond de Alsiprim Premium. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : application d'une couche de fond de Alsiprim Premium. Support atteint de moisissures : Eliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.
Système de couches	Sur support préparé, appliquer 1 ou 2 couches pures ou au maximum diluées avec 5% d'eau.
Consommation / Rendement	150 ml/m ² ou 7 m ² /L sur support lisse. Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C , hygrométrie inférieure à 70 %
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Sec et recouvrable : 4 - 6 heures Sec à coeur et résistant : après 3 jours Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.
Outils	-Brosse -Rouleau (microfibre 10 ou 14 mm) -Projection à l'airless : Angle : 50° Buse : 0,026 - 0,031" Pression : 150 - 180 bars
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contacts avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau.
En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.
Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction
allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau
durcis, peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies, ou comme
ordures ménagères selon CED 08 0112 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique
CED 08 01 11.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: < 1g/L

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@daw.fr
Voir aussi notre site:
www.alsecco.fr

Fiche technique Alsicolor Top Mat · Edition: juin 2016

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.