

Alsicolor Mat Premium

Peinture mate à base de résine alkyde émulsion. Aspect mat profond, fin et doux.



Description de produit

Propriétés	<p>Peinture mate avec bon pouvoir opacifiant et séchage rapide pour la décoration et la rénovation des surfaces intérieures. Recommandée pour toute pièce qui doit être rapidement remis en service. La nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion permet une application plus aisée par rapport aux résines classiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nouvelle technologie de résine alkyde en émulsion. - Mise en oeuvre aisée. - Séchage rapide. - Prêt à l'emploi. - Lessivable. 								
Liant	Résine alkyde modifiée en phase aqueuse apportant un confort d'application.								
Conditionnement	5 L								
Teintes	<p>Peut être teinté. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faut veiller à préparer en une seule fois la quantité nécessaire au travail prévu.</p>								
Degré de brillance / Aspect	<3 à 85° / Très mat								
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.								
Données techniques	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">■ Densité:</td> <td>Env. 1,5</td> </tr> <tr> <td>■ Classification AFNOR:</td> <td>Famille I, classe 7b2/4a (NF T 36-005)</td> </tr> <tr> <td>■ Performance selon NF EN 13-300:</td> <td>Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 Pouvoir opacifiant : Classe 2</td> </tr> <tr> <td>■ Extrait-sec pondéral:</td> <td>Env. 57% (en fonction de la teinte)</td> </tr> </table>	■ Densité:	Env. 1,5	■ Classification AFNOR:	Famille I, classe 7b2/4a (NF T 36-005)	■ Performance selon NF EN 13-300:	Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 Pouvoir opacifiant : Classe 2	■ Extrait-sec pondéral:	Env. 57% (en fonction de la teinte)
■ Densité:	Env. 1,5								
■ Classification AFNOR:	Famille I, classe 7b2/4a (NF T 36-005)								
■ Performance selon NF EN 13-300:	Résistance à l'abrasion humide : Classe 2 Pouvoir opacifiant : Classe 2								
■ Extrait-sec pondéral:	Env. 57% (en fonction de la teinte)								

Application

Supports appropriés Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU59.1).

Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.</p> <p>D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une impression adaptée. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p>Enduit de plâtre et enduits projetés : Application d'une couche d'Alsiprim Premium. Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépeussier et appliquer une couche d'imprégnation adaptée.</p> <p>Carreaux de plâtre : Imprégner les surfaces lisses et étanches avec Alsiprim Premium. Sur surfaces absorbantes, appliquer une couche de fond avec Alsiprim Premium.</p> <p>Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités, épousseter et appliquer une couche d'impression avec Alsiprim Premium. Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des taches d'humidité, appliquer une couche d'impression isolant les taches.</p> <p>Peintures bien adhérentes : Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépouiller par ponçage les surfaces brillantes et les peintures laques. Application d'une couche de fond de Alsiprim Premium.</p> <p>Peintures mal adhérentes : Eliminer les peintures dispersions, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents. Sur supports faiblement absorbants et lisses: application d'une couche de fond de Alsiprim Premium. Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : application d'une couche de fond de Alsiprim Premium.</p> <p>Support atteint de moisissures : Eliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossage humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces.</p>
Système d'application	Sur le support préparé, appliquer deux couches diluées avec maximum 5% d'eau.
Consommation / Rendement	8 à 10 m ² /l (env. 120 ml/m ²) par couche selon l'absorption du support à peindre.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° C et 65 % d'humidité relative : sec à toucher après 30 minutes et recouvrable après 6 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse ou rouleau. Pour un aspect régulier, tendu, utiliser un rouleau microfibre 10mm. Pour un meilleur garnissant et un aspect légèrement poché, utiliser un rouleau polyamide texturé 14mm.
Nettoyage des outils	A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 08 01 12 : déchets de peintures et vernis autres que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 15 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@daw.fr
Voir aussi notre site:
www.alsecco.fr

Fiche technique Alsicolor mat Premium · Edition: janvier 2016

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.