

# Alsiprim Premium

Impression/fixateur pigmenté en phase aqueuse.  
Régulateur d'absorption. Intérieur.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pénétrant sur supports neufs,</li> <li>- Bon accrochage sur anciennes peintures,</li> <li>- Microporeux,</li> <li>- Séchage rapide,</li> <li>- Prêt à l'emploi.</li> </ul>
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	15 L
Teintes	Blanc.
Degré de brillance / Aspect	Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densité: 1,35</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)</li> </ul>

## Application

Supports appropriés	Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre et/ou anciens fonds peints.
---------------------	---

Préparation du support	<p>Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait, d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p>Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.</p> <p><b>Enduits plâtre/Carreaux de plâtre :</b> Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/ épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Alsiprim Premium.</p> <p><b>Plaques de plâtre cartonnées :</b> Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter les surfaces. Application d'une couche d'Alsiprim Premium.</p> <p><b>Support atteint de moisissures :</b> Enlever mécaniquement les moisissures et/ou algues par brossa-ge humide, ponçage ou grattage. Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide. Bien laisser sécher les surfaces avant application d'Alsiprim Premium.</p> <p><b>Peintures bien adhérentes :</b> Brosser/épousseter les surfaces. Dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver/dégraisser les anciens revêtements. Application d'une couche d'Alsiprim Premium.</p> <p><b>Peintures mal adhérentes :</b> Décapage par tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher/poncer les aspérités. Brosser/épousseter. Application d'une couche d'Alsiprim Premium.</p> <p><b>Toile de verre :</b> Application d'une couche d'Alsiprim Premium sur toile de verre non peinte. En cas de toile de verre déjà peintes, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p>
Système de couches	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 3% d'eau.
Consommation / Rendement	Env. 10 m <sup>2</sup> /L. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 20° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 12 heures Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse ou rouleau microfibre 10 mm. Projection à l'Airless : Angle de projection : 50° Buse : 0,021 - 0,026" Pression : 150 - 180 bars
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la méthylchloroisotiazolinone et de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Elimination des déchets	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Séchés, les restes de matériau durcis peuvent être détruits comme des déchets de chantier, anciennes peintures durcies ou comme ordures ménagères selon CED 080112 : déchets de peinture et vernis autre que visés à la rubrique CED 08 01 11.
Valeur limite de COV en UE	Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: max 5 g/l.
Centre Service Clients	Tél: (+33) 3 22 38 39 77 Fax: (+33) 3 22 38 39 78 E-mail: <a href="mailto:info@daw.fr">info@daw.fr</a> Voir aussi notre site: <a href="http://www.alsecco.fr">www.alsecco.fr</a>

### Fiche technique Alsiprim Premium · Edition: Janvier 2016

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.